

Pronto

Conglomerato bituminoso a freddo



PRONTO è un conglomerato bituminoso a freddo, realizzato con miscela di bitumi, emulsioni ed inerti selezionati ed è il prodotto ideale per la riparazione di piccole buche o fessurazioni sul manto stradale.

DESTINAZIONI D'USO

PRONTO viene impiegato come primo intervento per riparazioni e risanamenti di manti stradali, chiusura di buche, raccordi e rappezamenti vari anche con traffico in corso.

L'utilizzo di **PRONTO** è sconsigliato in parcheggi, aree condominiali, marciapiedi, aree private, ingressi di abitazioni con traffico di mezzi scarso o nullo.

Risulta sconsigliato l'utilizzo per interventi superiori ad 1 m².

L'utilizzo per altri impieghi e con modalità differenti da quelle riportate nella presente scheda tecnica, non essendo supportato da prove tecniche ed esperienza, è sotto la completa responsabilità dell'utilizzatore.

RACCOMANDAZIONI DI POSA

PRONTO è un prodotto pronto all'uso, che non necessita di particolari preparazioni del fondo e di esecuzione di finiture, o di attrezzature particolari.

In ogni caso, prima dell'impiego, si consiglia di ripulire l'area oggetto dell'intervento da eventuale materiale polverento e grossolano ed eliminare eventuali presenze d'acqua.

Viene impiegato a freddo, in tutte le stagioni specialmente nei periodi più rigidi e piovosi perché non teme l'umidità ed il gelo.

Il passaggio degli automezzi, immediatamente dopo lo spandimento, garantisce la compattazione del materiale e la sua coesione con lo strato esistente.

PRONTO è sensibile ai cambi di temperatura quando è ancora nella confezione.

Ad abbassamenti di temperatura la sua consistenza potrebbe risultare eccessivamente compatta e quindi difficilmente applicabile; viceversa in presenza di un aumento sostanziale della temperatura atmosferica l'impasto potrebbe risultare eccessivamente morbido ed avere difficoltà di essiccazione.

Evitare lo stoccaggio all'aperto o sotto luce solare diretta per lunghi periodi.

Si consiglia l'applicazione e la conservazione del materiale con temperature non inferiori a 5 °C.

Si raccomanda quindi di utilizzare materiale sempre fresco e di non stoccare a lungo il materiale in magazzino specialmente a ridosso dei cambi di stagione.

Per una migliore riuscita dell'applicazione si consiglia di spolverare le superfici finite con cemento nella stagione estiva e con sabbia fine nella stagione invernale.

Per ulteriori dettagli applicativi si rimanda al servizio di Assistenza Tecnica di Polyglass SpA.

CARATTERISTICHE TECNICHE

NORMATIVA	CARATTERISTICHE TECNICHE	UNITÀ DI MISURA	VALORI NOMINALI
-	ASPETTO	-	Solido
-	COLORE	-	Nero
-	DENSITÀ APPARENTE	kg/m ³	1750 (± 5%)
-	LEGANTE BITUMINOSO	-	Bitume stradale 70/100
-	TEMPERATURA DI IMPIEGO	°C	+5 /+35
-	DOSAGGIO	kg/m ²	16 kg/m ² di prodotto per ogni metro quadro e per ogni centimetro di spessore della buca
-	SPESSORE UTILE PER L'APPLICAZIONE	cm	Minimo: 2 Massimo: 5

IMBALLI

Sacchi da 25 kg.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo chiuso, ma ben areato e riparato dagli agenti atmosferici, quali sole diretto, pioggia o freddo eccessivo (inferiore a 5 °C).

Si raccomanda di mantenere i sacchi integri.

In condizioni di corretta conservazione, il prodotto ha una vita utile di 4÷6 mesi dalla data di confezionamento riportata sul sacco

NORME DI SICUREZZA

Fare riferimento alla scheda di sicurezza vigente.

NORME LEGALI

I valori riportati sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere modificati o aggiornati da Polyglass SpA in qualsiasi momento senza preavviso alcuno. Il Cliente o l'Utilizzatore, sono sempre tenuti a verificare che la versione della scheda tecnica in sue mani sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e che in ogni caso corrisponda all'ultima versione emessa.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della Scheda Tecnica e della relativa Dichiarazione di Prestazione, disponibili sul sito www.polyglass.com.

L'Utilizzatore finale è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE



POLYGLASS SPA

Sede Legale: V.le E. Jenner, 4 - 20159 Milano - Italia - Sede Amministrativa e Produttiva: Via Giorgio Squinzi, 2 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italia
Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 - E-mail: info@polyglass.it - www.polyglass.com

REV. 1-21