

Polyseal

Sigillante elasto-bituminoso al solvente



POLYSEAL è un sigillante adesivo al solvente a base di bitume modificato, cariche inerti, resine elastomeriche, plastificanti ed additivi, utilizzato per l'incollaggio di dettagli di tegole bituminose e per la sigillatura di particolari tecnici nella realizzazione di stratigrafie impermeabili in bitume polimero.

DESTINAZIONI D'USO

POLYSEAL viene utilizzato per l'incollaggio a freddo dei dettagli tecnici in bitume polimero. Si utilizza poi per gli interventi rapidi di riparazioni di vecchie membrane bituminose e nella sigillatura fra calcestruzzo e lattoneria metallica. Sigilla inoltre grondaie, camini, condotte di ventilazione e lucernari. Viene anche impiegato per sigillare giunti e fessure in sistemi impermeabili con membrane bituminose. Inoltre, **POLYSEAL** viene applicato come sigillante adesivo per le coperture in tegole bituminose tipo Polytegola. È possibile, inoltre, nel caso di particolare ventosità delle zone in cui viene applicata Polytegola, utilizzare il prodotto per l'incollaggio delle singole porzioni di tegola.

POLYSEAL può essere inoltre utilizzato per piccole riparazioni su stratigrafie impermeabili realizzate con membrane bitume polimero quali: rotture, lacerazioni, ragnature, ecc. L'applicazione avviene stendendo **POLYSEAL** sulla parte da riparare, che verrà poi ricoperta da un pezzo di membrana con la superficie da incollare talcata o sabbiata.

È sconsigliato tuttavia per l'incollaggio di pacchetti isolanti a base poliuretanica o polistirolo.

Vista la natura del prodotto è necessario proteggere **POLYSEAL** mediante vernici idonee tipo POLYVER ACRIL, POLYVER ALU o POLYSINT oppure mediante scaglia di ardesia, il prodotto tal quale non potrà comunque rimanere a vista.

RACCOMANDAZIONI DI POSA

POLYSEAL è pronto all'uso, si applica tramite pistole meccaniche o manuali su superfici pulite, prive di possibili oli, polveri o altro.

Il prodotto può essere applicato su superfici umide.

CARATTERISTICHE TECNICHE

NORMATIVA	CARATTERISTICHE TECNICHE	UNITÀ DI MISURA	VALORI NOMINALI
-	ASPETTO	-	Pasta densa
-	COLORE	-	Nero
-	GRANULOMETRIA MASSIMA	mm	1
EN ISO 2811-1	PESO SPECIFICO 20 °C	kg/l	1.44
EN ISO 3251	RESIDUO SECCO A 130 °C	%	85 - 95
EN ISO 3219	VISCOSITÀ BROOKSFIELD GIR.7 E 2 RPM A 25 °C	cP	9000 (±2000)
-	TEMPERATURA APPLICATIVA	°C	+5 / +45
-	PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	°C	> 30

IMBALLI

Cartucce da 280 ml - Scatole da 25 pezzi.

STOCCAGGIO

Durata del prodotto correttamente chiuso, conservato in luogo asciutto, al riparo dall'azione diretta dei raggi solari: 24 mesi dalla data di produzione riportata sull'imballo.

PULIZIA ATTREZZI

Dopo l'uso pulire gli attrezzi con i più comuni solventi da cantiere.

NORME DI SICUREZZA

Fare riferimento alla scheda di sicurezza vigente.

NORME LEGALI

I valori riportati sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere modificati o aggiornati da Polyglass SpA in qualsiasi momento senza preavviso alcuno. Il Cliente o l'Utilizzatore, sono sempre tenuti a verificare che la versione della scheda tecnica in sue mani sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e che in ogni caso corrisponda all'ultima versione emessa.
Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della Scheda Tecnica e della relativa Dichiarazione di Prestazione, disponibili sul sito www.polyglass.com.
L'Utilizzatore finale è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE

