

Pronto XP

Conglomerato bituminoso ad alte prestazioni lavorabile a temperatura ambiente e costituito da aggregati selezionati e leganti bituminosi migliorati e flussati



PRONTO XP è un conglomerato bituminoso ad alte prestazioni lavorabile a temperatura ambiente e costituito da aggregati selezionati e leganti bituminosi migliorati e flussati.

PRONTO XP è diverso dai conglomerati bituminosi sia a freddo che a caldo in quanto le sue capacità di indurimento non sono legate alla stagionalità di posa.

PRONTO XP è adatto per la riparazione di buche o fessurazioni di medie dimensioni sul manto stradale.

DESTINAZIONI D'USO

PRONTO XP è destinato prevalentemente alla manutenzione di pavimentazioni stradali, saturazioni di buche, chiusini, ripristino di superfici, rappezzi.

Si applica velocemente e facilmente ed elimina il pericolo causato dalla irregolarità della superficie.

Resiste agli sforzi del traffico veicolare, anche non continuo, di strade principali e secondarie, urbane ed extraurbane.

PRONTO XP non è consigliato per riparazioni di buche superiori ai 2 m².

RACCOMANDAZIONI DI POSA

PRONTO XP è pronto all'uso, ma necessita di una superficie pulita priva del ristagno d'acqua. Non necessita di mano di ancoraggio.

Distribuire omogeneamente il conglomerato con l'accortezza di applicarne un quantitativo maggiore per permettere la compattazione.

Accertarsi che la profondità del ripristino non superi i 5 cm, eseguendo la compattazione con mezzi idonei.

L'indurimento finale avviene per compattazione.

Nel caso in cui il passaggio di mezzi sia scarso, compattare bene mediante rullo, piastra vibrante, pestello. In questi casi è consigliabile applicare un velo di sabbia non polverosa.

Finito il lavoro il traffico può essere aperto immediatamente.

PRONTO XP può essere applicato a temperature fino a 5 °C facendo attenzione di renderlo lavorabile preventivamente affinché possa risultare idoneo all'uso.

Per ulteriori dettagli applicativi si rimanda al servizio di Assistenza Tecnica di Polyglass SpA.

CARATTERISTICHE TECNICHE

| NORMATIVA | CARATTERISTICHE TECNICHE | UNITÀ DI MISURA | VALORI NOMINALI |
|-----------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| - | ASPETTO | - | Solido |
| - | COLORE | - | Nero opaco |
| - | ODORE | - | Inodore |
| - | DENSITÀ APPARENTE | kg/m ³ | 1750 (± 5%) |
| - | DOSAGGIO | kg/m ² | 1,75 (± 5%) per ogni cm di spessore della buca |
| - | TEMPERATURA DI IMPIEGO | °C | +5 / +35 |
| - | LEGANTE SUL PESO DEGLI AGGREGANTI | % | 5 - 7 |
| - | SPESSORE UTILE PER L'APPLICAZIONE | cm | Minimo: 2,5 Massimo: 5 |
| - | DIMENSIONE MASSIMA DEL RAPPEZZO | m ² | Non superiore a 2 |

IMBALLI

Sacchi da 20 kg.

STOCCAGGIO

Conservare i sacchi ben chiusi, se possibile al riparo dagli agenti atmosferici quali sole diretto, pioggia o freddo eccessivo (inferiore a 5 °C) in quanto la temperatura rigida provoca l'indurimento del materiale ed evitare importanti sbalzi termici.

Non sovrapporre i bancali di materiale.

In condizioni di corretta conservazione, il prodotto ha una vita utile di 6 mesi dalla data del confezionamento.

Tuttavia, se la scadenza cade nei mesi estivi, il prodotto rimane ancora lavorabile.

NORME DI SICUREZZA

Fare riferimento alla scheda di sicurezza vigente.

NORME LEGALI

I valori riportati sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere modificati o aggiornati da Polyglass SpA in qualsiasi momento senza preavviso alcuno. Il Cliente o l'Utilizzatore, sono sempre tenuti a verificare che la versione della scheda tecnica in sue mani sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e che in ogni caso corrisponda all'ultima versione emessa.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della Scheda Tecnica e della relativa Dichiarazione di Prestazione, disponibili sul sito www.polyglass.com.

L'Utilizzatore finale è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l' idoneità del prodotto all'impiego previsto.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE



POLYGLASS SPA

Sede Legale: V.le E. Jenner, 4 - 20159 Milano - Italia - Sede Amministrativa e Produttiva: Via Giorgio Squinzi, 2 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italia
Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 - E-mail: info@polyglass.it - www.polyglass.com

REV. 1-21