



POLIESTERE 60

POLIESTERE 60 è un tessuto non-tessuto bianco da 60 gr/m² che viene normalmente utilizzato come rinforzo o armatura di rivestimenti realizzati con membrane liquide.



Qualità garantita
UNI EN ISO 9001:2008 e
UNI EN ISO 14001:2004



Polyglass aderisce
al Green Building Council



Aggiunge Valore!

DESCRIZIONE TECNICA

POLIESTERE 60 è un tessuto nontessuto costituito da poliestere bianco da fiocco, agugliato da 60 gr/m², senza collanti, leganti chimici o materiale riciclato termofissato ed utilizzato come rinforzo o come armatura di rivestimenti realizzati con membrane liquide.

DOVE E COME SI APPLICA

POLIESTERE 60 è un tessuto nontessuto bianco da 60 gr/m² che viene normalmente utilizzato come rinforzo o armatura di rivestimenti realizzati con membrane liquide.

POLIESTERE 60 viene applicato tra il primo ed il secondo strato dei rivestimenti effettuati con le nostre membrane liquide, quali Acriplast, Idroplast, Polysint e Polyfibrex. L'armatura dell'elemento da impermeabilizzare deve essere continua sia sul piano che lungo i risvolti verticali. Si consiglia di eseguire l'impermeabilizzazione utilizzando l'armatura anche nei particolari tecnici quali angoli, esalatori, bocchettoni, ecc.

POLIESTERE 60 si applica subito dopo il primo strato ancora fresco di membrana liquida; per facilitare la relativa penetrazione del prodotto si consiglia di utilizzare il rullo per impregnare il POLIESTERE 60 facendolo aderire alla superficie; dopo la completa asciugatura della membrana liquida e comunque non prima delle 24 ore dal primo strato, è possibile applicare lo strato successivo del prodotto impermeabilizzante.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

NORME	CARATTERISTICHE FISICHE	UNITA' DI MISURA	POLIESTERE 60	VALORI NOMINALI
EN ISO 965	MESSA AREICA	g/m ²		60 (±10%)
	PESO SPECIFICO	mm		1,38 (±10%)
	RIPRESA DI UMIDITÀ	°C		0,4 (±10%)
	PUNTO DI FUSIONE	°C		260 (±10%)

NORME	CARATTERISTICHE MECCANICHE	UNITA' DI MISURA	POLIESTERE 60	VALORI NOMINALI
EN ISO 10319	RESISTENZA A TRAZIONE	kN/m		MD: 2 (-0,6) CMD: 2,14 (-0,6)
EN ISO 10319	ALLUNGAMENTO A ROTTURA	%		MD: 50 CMD: 100
EN ISO 12236	RESISTENZA A PUNZONAMENTO STATICO CBR	kN		0,47 (-0,10)
EN ISO 13433	RESISTENZA AL PUNZONAMENTO DINAMICO CONE DROP	mm		34 (+6)
EN 12224	RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI DA COPRIRE ENTRO 1 GIORNO DALL'INSTALLAZIONE DURATA DI VITA IN SERVIZIO: PREVISIONE DI DURABILITÀ MINIMA DI 5 ANNI PER APPLICAZIONI NON DI RINFORZO IN TERRENI NATURALI CON 4<PH<9 E TEMPERATURE DEL TERRENO	°C		<25

I valori riportati corrispondono ai risultati ottenuti in laboratorio.

CONFEZIONI, STOCCAGGIO

IMBALLO	Sacco da 100 m ² con 1 rotolo (H.1 m x 100 m). Sacco da 50 m ² con 4 rotoli (H. 0,25 m x 50 m).
STOCCAGGIO	Conservare in luogo pulito ed asciutto

Rev. 1-16

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

Le istruzioni ed i dettagli tecnici contenuti in questa scheda tecnica si basano sulle nostre migliori conoscenze ed esperienze.

Chiunque intenda utilizzare POLIESTERE 60 deve assicurarsi che sia indicata per il corretto utilizzo ed applicazione.

In ogni caso l'applicatore è il solo responsabile per l'installazione del prodotto e per ogni conseguenza ne derivi da essa.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica disponibile sul sito: www.polyglass.com

Per ogni ulteriore informazione, preghiamo rivolgersi all'Ufficio Tecnico.

POLYGLASS SPA si riserva di apportare, senza preavviso, tutte le modifiche che si rendessero necessarie al continuo perfezionamento del prodotto.



Aggiunge Valore!

POLYGLASS SPA

Sede Legale: Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO

Sede Amministrativa: Via dell'Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italy

Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 - www.polyglass.com - info@polyglass.it