



POLYWOOD

POLYWOOD è uno schermo protettivo bituminoso prefabbricato, in grado di offrire ottime prestazioni come strato sottotegola, sottocoppo e per tetti ventilati in legno.



Qualità garantita
UNI EN ISO 9001:2008 e
UNI EN ISO 14001:2004



Polyglass aderisce
al Green Building Council

MATERIALI IMPERMEABILIZZANTI E SISTEMI ISOLANTI



Aggiunge Valore!

DESCRIZIONE TECNICA

POLYWOOD è uno schermo protettivo bituminoso prefabbricato, in grado di offrire ottime prestazioni come strato sottotegola, sottocoppo e per tetti ventilati in legno. E' costituito da un compound a base di bitume modificato e da una armatura in tessuto non tessuto di poliestere a filo continuo con finitura di polipropilene.

DOVE SI APPLICA

POLYWOOD viene usato come schermo protettivo sottotegola su tetti in condizioni di posa discontinua.

COME SI APPLICA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA

POLYWOOD viene steso a secco sul piano con sormonti di almeno il 10%. L'applicazione avviene meccanicamente tramite chiodi o graffe per falde pendenti con pendenze $\geq 30\%$.

Le superfici dove viene applicato POLYWOOD devono essere asciutte, pulite e sufficientemente lisce e livellate.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

EN 1849-1	SPESSORE	mm	0,65 $\pm 15\%$
EN 13859-1	MASSA AREICA	gr/mq	400 $\pm 5\%$
EN 13859-1	RESISTENZA A TRAZIONE	N/5cm	MD: 450 $\pm 15\%$ CD: 370 $\pm 15\%$
EN 13859-1	ALLUNGAMENTO	%	MD: 40-60% CD: 50-70%
EN 13859-1	LACERAZIONE AL CHIODO	N	MD: 280 $\pm 15\%$ CD: 280 $\pm 15\%$
EN 13859-1	RESISTENZA AL PASSAGGIO DELL'ACQUA	Classe	W1
EN 20811	IMPERMEABILITA' ALL'ACQUA	-	4 (valore medio) Valore minimo: 2
	RESISTENZA UV	-	4 mesi
EN 13859-1	PROPRIETA' DI TRASMISSIONE VAPORE	g/m ² x 24h	WDD 0,85 $\pm 15\%$
		m	Sd=50 23 °C 0/75% UR
EN 13859-1 (80°C)	STABILITA' DIMENSIONALE	%	-0,5 < ΔL < 0,5
EN 13859-1	FLESSIBILITA' A BASSA TEMPERATURA	°C	-45

Prodotto soggetto a marcatura CE secondo NORMA EN 13859-1

CONFEZIONI, STOCCAGGIO, PULITURA ATTREZZI

DIMENSIONE ROTOLI (m)	ROTTOLI DA (mq)	ROTTOLI PER PALLET	MQ PER PALLET
50 x 1	50 ²	30	1500

I bancali sono avvolti in un film plastico, repentini cambi di temperatura possono provocare condensa all'interno dell'imballo.

I valori riportati vanno considerati per prodotto applicato in zona climatica temperata a 200m slm.

Per il prodotto realizzato con banda autoadesiva (TAPE) si vedano "specifiche per prodotti TAPE".

Per una migliore resa del prodotto consigliamo la copertura sollecita del telo. In presenza di agenti contaminanti non si garantiscono le caratteristiche del prodotto.

Eventuali variazioni di tonalità dei colori di non tessuti e stampe rientrano negli standard produttivi dei materiali.

La resistenza UV si riferisce alla conservazione delle caratteristiche di resistenza alla penetrazione dell'acqua del prodotto.

Lo strato in PP non tessuto costituisce una finitura superficiale di bassa grammatura che, se esposta ai raggi UV, può subire danneggiamenti senza compromettere le prestazioni del prodotto.

NORME DI SICUREZZA

Vedi scheda di sicurezza

I dati, le notizie e i suggerimenti riportati, rappresentano la migliore esperienza di Polyglass spa. Tuttavia la Polyglass non può assumere alcuna responsabilità per i risultati che possono essere ottenuti con il loro impiego o in violazione di eventuali brevetti o diritti di terzi. Per ogni ulteriore informazione, preghiamo rivolgersi all'Ufficio Tecnico.

POLYGLASS SPA si riserva di apportare, senza preavviso, tutte le modifiche che si rendessero necessarie al continuo perfezionamento del prodotto.



Aggiunge Valore!

POLYGLASS SPA

Sede Legale: Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO

Sede Amministrativa: Via dell'Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italy

Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 - www.polyglass.com - info@polyglass.it